

CXP-SDグレード 物性

項目	単位	試験方法 (ASTM)	結果
MFR	g/10min	D1238	12
引張強度	Kg/cm ²	D638	220
伸長率	%	D638	3.56
曲げ強度	kg/cm ²	D790	412
曲げ弾性率	MPa	D790	2,040
アイゾット衝撃強度	kg.cm/cm	D256	3.8
比重	g/cm ³	D792	1.1
荷重たわみ温度	°C	D648	82
ビカト軟化点(10N)	°C	D1525	144
ビカト軟化点(50N)	°C	D1525	65
収縮率	%	内部試験	0.8

※その他、高強度グレード、難燃グレード、高流動グレード等の御用意も御座います。